

ЭРГОСПРЕЙ 40

сольвентный клей для мебельной промышленности

Основа	Синтетические каучуки	
Внешний вид	Полупрозрачная желтая жидкость	
Технические данные	Вязкость по Брукфилду при 25°C, мПа·с	400
	Плотность, г/см ³	1,16
	Сухой остаток, %	40
	Открытое время, мин	до 3-7
	Расход, г/м ²	60-150
	Рабочая температура, °C	10-25
	Термостойкость, °C	до 60
Область применения	Предназначен для склеивания поролона между собой, поролона с деревом, тканями, металлами, в том числе в мебельном и матрасном производстве.	
Способ нанесения	Наносить с помощью пневматического распылителя с диаметром сопла 1-2.5 мм при давлении 3-6 бар на одну из склеиваемых поверхностей. После нанесения необходимо в течение 3 минут соединить и плотно прижать склеиваемые части. При склеивании элементов, испытывающих большие нагрузки, необходимо наносить клей на обе поверхности, затем в течение 7 минут соединить и плотно прижать их. Максимальная прочность достигается за 24 часа.	
Характеристики	Негорючий Высокая начальная прочность Длинное открытое время Отличная способность наноситься пульверизацией Слабый запах при распылении, исчезающий после высыхания клея	
Фасовка	Клей поставляется в полиэтиленовых канистрах по 10 кг или металлических бочках по 240 кг.	
Транспортировка	Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.	
Хранение	Срок хранения составляет не менее 1 года, при хранении в герметичной упаковке в сухом темном месте, вдали от отопительных приборов при температуре от -25°C до +30°C.	

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, приводится только как общее руководство. Она является результатом тщательных лабораторных исследований, проведенных квалифицированным персоналом. Тем не менее, в связи с применением самых различных материалов, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых работ.

ЭРГОТЕК

Россия, 614055, Пермь
Промышленная 143Б
Тел: (342) 294-92-34
Факс: (342) 294-95-38
E-mail: office@ergotek.ru
www.ergotek.ru